



Informations produit

Description	Laque universelle mate pour tableaux d'école
Destinations	Peinture universelle pour tableaux scolaires, d'aspect mat soie, pour intérieur et extérieur. Idéale pour la réalisation de surfaces utilisées par exemple comme tableaux d'école, tableaux de prix ou tables de ping-pong, pour les espaces privés tels que les chambres d'enfants et les cuisines, ainsi que pour les espaces commerciaux tels que les boulangeries, les restaurants, les écoles maternelles...
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Application facile et rapide • Pour les crayons de couleur / Testé pour certains marqueurs craie • Cycles de nettoyage fréquents possibles • Prêt à l'emploi • Anti-gouttes / légèrement thixotrope • Selon DIN EN 71 : Partie 3 : Sécurité des jouets • Faible odeur • Ecologique
Conditionnements	1,0 L
Teintes	<input type="text" value="Noir"/>
Usage	Intérieur et extérieur
Produits complémentaires	LUCITE® 110 ContactPrimer Fond spécial diluable à l'eau, mat, favorisant l'adhérence, à base d'une combinaison spéciale de liants.

Caractéristiques techniques

Liant	Acrylique
Degré de brillance	Mat
Viscosité	Le produit est prêt à l'emploi.

Temps de séchage 20°C / 60% d'humidité relative	Sec hors poussière après	Recouvrable après	Sec à cœur après
	30 - 60 Minutes	4 - 6 Heures	5 - 7 Jours
Note de révision : La surface finie est prête à être inscrite après un temps de séchage de 48 heures. Des températures basses et/ou une mauvaise aération et ventilation peuvent avoir un effet négatif sur le séchage.			
Rendement	Pinceau / Rouleau		
	100 ml/m²		
La consommation dépend fortement du type d'application et de la capacité d'absorption du support.			
Densité	1,07 g/cm ³		
Stockage	Conserver le bidon dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé. A consommer rapidement après ouverture.		

Traitement

Outils d'application	Peindre, Rouleau, Pulvériser
Dilution	min. 0 % - max. 5 % Eau (froide et claire)
Diluability with water	Oui
Comment on application	<p>En raison des propriétés spécifiques du matériau, des irrégularités de surface peuvent être visibles sur des surfaces optiquement cohérentes après le processus de séchage.</p> <p>La structure de la surface peut varier en fonction de la méthode d'application, ce qui peut limiter les possibilités de nettoyage.</p> <p>En cas d'utilisation de craies grasses ou huileuses, des résidus de brillance ou de couleur peuvent rester sur la surface après l'essuyage.</p> <p>Les supports d'écriture nettoyés avec de l'eau ne doivent être réécrits qu'après séchage complet.</p> <p>En raison de l'effet de frottement et de polissage sur la surface, les éventuelles traces d'utilisation sont inévitables.</p>
Paramètres d' application Airless	<p>Réglage de la viscosité: Viscosité de livraison - température 60 °C</p> <p>Alésage de la buse: 0,008 - 0,012 inch</p> <p>Pression de pulvérisation: 210 - 230 bar</p> <p>Pression de pulvérisation - Tempspray: 170 - 190 bar</p> <p>Angle de projection: Selon objet</p> <p>Filtre de pistolet: Filtre maille fine n°100</p> <p>Recommandation d'outils : Appareil Airless pour laques</p>

Structure du revêtement

Sous-sol	Revêtement de base	Revêtement intermédiaire	Revêtement final
Ancienne peinture - porteuse	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Aluminium	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Fer et acier - intérieur	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Bois - intérieur, dimensions limitées	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Matériaux dérivés du bois (par ex. OSB / MDF)	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Plastique PVC dur (chlorure de polyvinyle)	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color
Zinc et acier galvanisé	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 162 Blackboard Color	LUCITE® 162 Blackboard Color

Remarques générales

Les produits de même type sont miscibles entre eux sous certaines conditions. En règle générale, il convient d'éviter de mélanger des matériaux différents.

Protéger le bidon et le matériau de l'humidité, du gel, des rayons directs du soleil et des températures élevées. Les emballages entamés doivent toujours être fermés hermétiquement.

Une ventilation suffisante doit être assurée pendant et après l'application.

Lors de l'enduction de surfaces visuellement cohérentes, il faut veiller à ce que les lots soient identiques.

Les teintes intensives colorées ont souvent un pouvoir couvrant plus faible en raison de leur pigment. Dans ce cas, nous recommandons d'appliquer une couche de base couvrante avec notre teinte de base coordonnée Cover up.

Les systèmes de vernis transparents ne protègent pas les supports en bois contre les UV, il convient donc d'utiliser des teintes suffisamment pigmentées en extérieur.

Les films de peinture de teintes intenses et/ou foncées ont tendance à se briser en cas de sollicitation mécanique. Cette abrasion de la surface de la peinture correspond à l'état actuel de la technique et ne doit pas être contestée.

Sur les supports contenant des substances solubles dans l'eau (taches d'eau, nicotine, substances contenues dans le bois, etc.), il convient d'utiliser une couche de fond appropriée pour bloquer les substances contenues.

Sur les surfaces horizontales et soumises à une humidité permanente, il faut veiller à ce que le revêtement ne soit pas soumis à une charge permanente, par exemple de l'eau stagnante.

En cas d'utilisation dans des locaux destinés au stockage de denrées alimentaires et de produits de luxe, nous recommandons de vider les marchandises pendant la rénovation et le séchage.

Les données de pulvérisation indiquées sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des différents types de machines, des paramètres environnementaux et des scénarios pratiques. Avant de procéder à l'application du revêtement, les paramètres réels d'application au pistolet et la consommation de matériau doivent dans tous les cas être déterminés sur place et sur l'objet.

En raison de la diversité des supports, il est nécessaire de vérifier la compatibilité de la peinture avec le support avant d'appliquer un revêtement sur des supports inconnus ou difficiles à recouvrir.

Lors de l'utilisation du produit, les normes et directives courantes de l'artisanat doivent être respectées (cf. VOB DIN18363 partie C, fiches techniques du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., contenus des aides à la formation, etc.)

Cette fiche technique ne peut pas présenter tous les scénarios d'application possibles. Pour toute question relative à des situations et des circonstances non mentionnées, à leur traitement technique et à leur prise en charge, il convient de toujours consulter notre service technique extérieur ou le service technique d'application.

En cas de doute sur l'utilisation et la compatibilité, il convient de prendre contact avec l'une des options de service suivantes :

Service - Hotline : +49 2330 63 243

Adresse électronique : infoanwendungstechnik@doerken.de

Conseil aux personnes allergiques : +49 2330 63 184

Les produits qui ne sont pas utilisés dans les règles de l'art ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Les indications mentionnées résultent du travail de recherche et de développement et ont été rassemblées conjointement avec l'expérience acquise dans le domaine des techniques d'application. Tant les indications écrites que les éventuels accords téléphoniques ne créent pas de rapport juridique contractuel ou d'obligations accessoires découlant du contrat de vente. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.

La parution d'une version actualisée de la fiche d'information rend caduques les éditions précédentes.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet www.doerkencoatings.de. Toutes les fiches techniques et les fiches de données de sécurité relatives aux produits et actuellement en vigueur y sont également disponibles.

Nos conditions générales de vente s'appliquent.