

Beständigkeitstest 22.07.2008 Frau Gartz

Chemikalien	CWS WERTLACK® 2 K Duragrund
1. Apfelessig	23h weich
2. Sterillium	23h Beizeffekt
3. Bremsflüssigkeit	23h weich
4. Salzsäure 5%	0
5. Motoröl (mineralisch)	0
6. Ultrasol	0
7. TORVAN-Konzentrat	0
8. Phosphorsäure 5%	23h Beizeffekt
9. Buraton 10F	0
10. Stokolan	0
11. Isopropanol	23h Beizeffekt
12. Testbenzin K30	0
13. Motoröl (biologisch)	0
14. Kalilauge 10%	8h Beizeffekt
15. Lavante 39	0
16. Santotrac 50 (spez.Öl)	0

beurteilt wurde nach 6h, 16h und 23h

0 = keine Veränderung sichtbar